

CIMENT BLANC

CEM II/A-LL 42,5 N PM-CP2 "BLANC"



SPÉCIAL TRAVAUX DÉCORATIFS

- Adapté pour bétons et mortiers
- Blancheur constante
- Adapté aux bords de mer et piscine
- Qualité et régularité NF



Ciment Blanc



Définition

Le ciment CEM II/A-LL 42,5 N PM-CP2 «Blanc» est composé de :

- 80 à 94% de clinker
- 6 à 20% de calcaire
- 0 à 5% de constituants secondaires

La présence d'une faible quantité de sulfate de calcium assure la régularité de la prise.

Conditionnement

Disponible en sac de 25kg, par palette houssée de 1,6 tonne (64 sacs par palette, 8 couches de 8 sacs).

Domaines d'utilisation

Le ciment CEM II/A-LL 42,5 N PM-CP2 «Blanc» est préconisé pour tout type d'ouvrages décoratifs ou de maçonnerie d'art ; aménagements extérieurs, parements, éléments architecturaux... Il peut être utilisé bâtarde avec de la chaux hydraulique naturelle NHL pour la réalisation de mortiers de hourdage ou d'enduits esthétiques.

Avantages produit

- Teinte blanche
- Blancheur du mélange respectant la teinte des sables et des gravillons
- Idéal pour les mélanges avec des pigments afin d'obtenir des bétons ou mortiers colorés
- Peut être utilisé bâtarde avec de la chaux hydraulique NHL blanche en rénovation
- Adapté aux bords de mer et piscine

Caractéristiques physiques et mécaniques garanties

- Début de prise à 20°C mesuré sur pâte pure ≥ 60 min
- Stabilité mesurée sur pâte pure ≤ 10 mm selon la norme NF EN 196-3
- Résistances mécaniques à la compression déterminées sur mortier normalisé, conformément à la norme NF EN 196-1 :

Résistance à la compression sur mortier en MPa (valeurs limites inférieures)	
Résistance à court terme	Résistance courante
2 jours	28 jours
10 MPa	40 MPa

Caractéristiques chimiques garanties

- Teneur en Cl⁻ $\leq 0,10$ %
- Teneur en SO₃ $\leq 4,0$ %

Emplois particuliers

Caractéristiques complémentaires nécessaires	
Bétons précontraints par pré ou post-tension	CP (norme NF P 15-318) marque NF
Environnements agressifs	PM (norme NF P 15-317)

CP2 : Ciments à teneur en sulfures limitée pour béton précontraint S⁻ < 0,2%

Précautions d'emploi

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs (sols contenant des sulfates, milieux acides). En rénovation, ce ciment ne peut pas être utilisé sur des supports pouvant contenir du gypse ou du plâtre.

Recommandations spécifiques et générales

- Ne pas maçonner à une température < 5°C
- Utiliser des granulats propres, exempts de matières organiques
- Respecter les dosages et les règles de l'art pour la mise en œuvre
- Viser un rapport Eau/Ciment de préférence le plus faible possible, compatible avec une bonne rhéologie du béton frais
- Utiliser des adjuvants normalisés et vérifier leur compatibilité avec le ciment
- Éviter une dessiccation précoce par temps chaud ou venteux en réalisant une cure du béton (eau pulvérisée, bâche humide, produit de cure...)
- Adapter la vibration du béton à sa consistance pour obtenir une compacité optimale sans ségrégation
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Utiliser des équipements adaptés : gants, chaussures imperméables, lunettes...

EQIOM ne peut être tenu responsable d'une mauvaise application ou interprétation des informations contenues dans le présent document. Se reporter aux DTU correspondants et au guide du maçon EQIOM. En cas de question ne pas hésiter à nous consulter.

SAC LONGUE CONSERVATION



- Sac plus résistant et permettant donc un allongement de la durée de conservation
- Moins de pertes au cours du stockage

EQIOM, VOUS ACCOMPAGNE SUR VOS CHANTIERS



Calculez vos besoins en matériaux et profitez de nos conseils de pros !

GUIDEDUMAÇON.FR

L'outil digital de référence pour vos chantiers



REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
« LE COMPTOIR DES MAÇONS »



EQIOM
49, avenue Georges Pompidou
92593 Levallois-Perret Cedex

www.eqiom.com
www.guidedumaçon.fr
YouTube in tok Instagram Facebook

Direction des ventes Nord
T 01 41 06 11 38

Direction des ventes Atlantique
T 02 51 73 78 70

Direction des ventes Est
T 03 90 29 55 40