

## Primaire QuickPrime™ Plus (QuickPrime™ Plus Primer)



### 1. Description

Le primaire QuickPrime™ Plus de Firestone est destiné à nettoyer et à préparer la membrane RubberCover™ EPDM et/ou le support avant l'application des produits auto-adhésifs de type QuickSeam™. Le QuickPrime Plus doit être appliqué avec le tampon et l'applicateur QuickScrubber™ ou QuickScrubber™ Plus

### 2. Précautions préliminaires

La surface à encoller doit être sèche, propre, lisse et dépourvue d'huile, de graisse et de tout autre élément contaminant. Un nettoyage préliminaire peut être nécessaire. Bien mélanger le QuickPrime Plus avant et pendant la mise en œuvre. Lors d'exposition à de basses températures pendant une période prolongée, laisser le produit revenir à température ambiante. Verser la quantité nécessaire de QuickPrime Plus dans un récipient pour faciliter la mise en œuvre.

### 3. Mise en œuvre

Appliquer le QuickPrime Plus sur la surface de la membrane RubberCover™ EPDM et/ou du support d'étanchéité au moyen du tampon et de l'applicateur QuickScrubber™ ou QuickScrubber Plus, avec d'amples mouvements de va-et-vient et en pressant suffisamment jusqu'à ce que la surface soit bien noire. Continuer jusqu'à ce que la membrane devienne gris foncé sans trait sec ni excédent de produit. Insister sur les joints d'usine par des mouvements parallèles et perpendiculaires. Veiller à imposer suffisamment de pression sur l'applicateur QuickScrubber Plus afin d'utiliser toute la surface du tampon. Laisser sécher complètement (habituellement 10 minutes) avant d'appliquer les produits QuickSeam™.

### 4. Consommation

Ne pas diluer. La couverture habituelle par bidon de 0,95 l est comme suit :

- QuickSeam SA Flashing: 35 ml – 1 côté.
- QuickSeam Corner Flashing : 50 pièces – 1 côté.
- Bande QuickSeam Cover Strip: 20 ml – 1 côté.

### 5. Caractéristiques

#### Techniques

• Matériau de base	Polymères caoutchouc synthétiques
• Couleur	Gris translucide
• Solvants	Heptane, toluène
• Solides	16 % - 18 %
• Viscosité	Très mince, très fluide
• Poids spécifique	0,793 (Eau = 1)
• Point éclair	-17,8°C

### 6. Conditionnement/ Stockage/ Péréemption

**Conditionnement** Bidon de 0,95 L (12 bidons par carton)

**Code produit** W56RAC1695

**Stockage:** Entreposer dans son bidon fermé, entre 15°C et 25°C. Protéger de la lumière directe du soleil.

**Péréemption:** 12 mois, si entreposé conformément aux instructions ci-dessus. La durée de péréemption est uniquement indicative et non une durée de péréemption contractuelle. La durée réelle de péréemption dépend des conditions de stockage et de la manipulation du produit. La qualité et l'applicabilité seront donc toujours vérifiées : lorsqu'on mélange les produits, ils doivent être homogènes et exempts de grumeaux.

## 7. Précautions

Consulter la fiche de sécurité. Inflammable. Ne pas mettre en contact avec une flamme ou des étincelles. Ne pas fumer pendant l'emploi. À utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Éviter le contact prolongé avec la peau. Uniquement pour usage professionnel. Tenir à l'écart des enfants. Ne pas diluer.