

Nom du produit		Groupe de produits	Lieu de production
Morvan		D5	Hedikhuizen
Un mélange de différentes types d'argile forme la base de ces briques de parement. Ce mélange est idéal pour la production de briques faites-main. La couleur finale est obtenue en utilisant des types de sables spécifiques pour le sablage de surface.			
Coloris			
anthracite-noir uniforme			
Format			
Méthode de moulage		Fait-main	
: 245 x 90 x 40 mm		Les différentes cuissons peuvent présenter des légères variations de couleur et de dimensions moyennes.	
Caractéristiques essentielles - EN771-1			
		EN 771-1 - 0620-CPR-97880	
Tolérances dimensionnelles	T2		
Dispersion de dimension	R1		
Teneur en sels solubles actifs	S2		
Moyenne Résistance à la compression	>= 15 N/mm²	Perpendiculaire à la surface de pose	
Normalisée Résistance à la compression	>= 15 N/mm²	Perpendiculaire à la surface de pose	
Stabilité dimensionnelle	NPD		
Adhérence de maçonnerie	0,15 N/mm²		
Adhérence de couche mince	0,30 N/mm²		
Réaction au feu	A1	Classe	
Absorption d'eau	<= 10% m/md		
Perméabilité à la vapeur d'eau	50/100		
Masse volumique à sec nette	2050 kg/m³ (D1)		
Masse volumique à sec brut	1880 kg/m³ (D1)		
Conductivité thermique Lambda 50,50	<=0,60 W/m.K		
Résistance au gel/dégel	F2		
Substances dangereuses	NL-BSB	Conformément à l'annexe ZA.3	
Autres caractéristiques			
Taux initial d'absorption d'eau - Brique de parement non imprégnée	1,5 - 4,0 kg/m².min (IW3)	Tableau des valeurs selon EN771-1:2011 - 5.3.8	
Taux initial d'absorption d'eau - Brique de parement imprégnée	0,5 - 1,5 kg/m².min (IW2)	Tableau des valeurs selon EN771-1:2011 - 5.3.8	
Résistance au gel/dégel	NPD	B 27-009	
Conductivité thermique Lambda 90/90	NPD		
Conductivité thermique Lambda Ui	NPD		
Conductivité thermique Lambda Ue	NPD		
			
Stockage & mise en oeuvre		Sciage	
- Posez les briques de maçonnerie sur un sol propre - Maçonnez les briques à partir de plusieurs palettes. - Suivez les prescriptions de mise en oeuvre conseillées par Vandersanden		Le sciage avec des outils électriques peut produire de la poussière. Cette poussière peut contenir du silicium ou des particules de quartz qui peuvent être nocifs pour la santé. Il est recommandé aux personnes exécutant de tels travaux de porter des masques de protection (FFP3) contre la poussière.	
*Une brique n'est imprégnée/coatée que sur les côtés visibles (panneresse-boutisse). Les produits imprégnés/coatés sont marqués par un "C" dans le coin supérieur gauche de l'emballage. Utilisez un mortier de maçonnerie de classe IW – Voir les conseils en la matière sur le fiche technique ci-jointe. Merci de vérifier s'il s'agit d'une brique imprégnée/coatée ou non.			