



Nom du produit	Groupe de produits	Lieu de production
Nevado Dark	B1	Beek
Un mélange d'argiles "Löss" forme la base. Ce mélange est idéal pour la production de briques de parement faites-main. La couleur grise nuancée est obtenue par la technologie de l'étauffement.		
<b>Coloris</b>		
Gris avec des nuances claires et foncées		
<b>Format</b>		
Méthode de moulage		Fait-main
DF: 214 x 100 x 66 mm	Les différentes cuissons peuvent présenter des légères variations de couleur et de dimensions moyennes.	
<b>Caractéristiques essentielles - EN771-1</b>		
 EN 771 - 0620-CPR-53104		
Tolérances dimensionnelles	T2	
Dispersion de dimension	R1	
Teneur en sels solubles actifs	S2	
Moyenne Résistance à la compression	>= 20 N/mm <sup>2</sup>	Perpendiculaire à la surface de pose
Normalisée Résistance à la compression	>= 15 N/mm <sup>2</sup>	Perpendiculaire à la surface de pose
Stabilité dimensionnelle	NPD	
Adhérence de maçonnerie	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Adhérence de couche mince	0,30 N/mm <sup>2</sup>	
Réaction au feu	A1	Classe
Absorption d'eau	<= 12% m/md	
Perméabilité à la vapeur d'eau	50/100	
Masse volumique à sec nette	1850 kg/m <sup>3</sup> (D1)	
Masse volumique à sec brut	1700 kg/m <sup>3</sup> (D1)	
Conductivité thermique Lambda 50,50	<=0,51 W/m.K	
Résistance au gel/dégel	F2	
Substances dangereuses	NL-BSB	Conformément à l'annexe ZA.3
<b>Autres caractéristiques</b>		
Taux initial d'absorption d'eau - Brique de parement non imprégnée	1,5 - 4.0 kg/m <sup>2</sup> .min (IW3)	Tableau des valeurs selon EN771-1:2011 - 5.3.8
Taux initial d'absorption d'eau - Brique de parement imprégnée	NPD	Tableau des valeurs selon EN771-1:2011 - 5.3.8
Résistance au gel/dégel	NPD	B 27-009
Conductivité thermique Lambda 90/90	NPD	
Conductivité thermique Lambda Ui	NPD	
Conductivité thermique Lambda Ue	NPD	
		
<b>Stockage &amp; mise en oeuvre</b>		<b>Sciage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posez les briques de maçonnerie sur un sol propre</li> <li>- Maçonnez les briques à partir de plusieurs palettes.</li> <li>- Suivez les prescriptions de mise en oeuvre conseillées par Vandersanden</li> </ul>		Le sciage avec des outils électriques peut produire de la poussière. Cette poussière peut contenir du silicium ou des particules de quartz qui peuvent être nocifs pour la santé. Il est recommandé aux personnes exécutant de tels travaux de porter des masques de protection (FFP3) contre la poussière.
*Une brique n'est imprégnée/coatée que sur les côtés visibles (panneresse-boutisse). Les produits imprégnés/coatés sont marqués par un "C" dans le coin supérieur gauche de l'emballage. Utilisez un mortier de maçonnerie de classe IW – Voir les conseils en la matière sur la fiche technique ci-jointe. Merci de vérifier s'il s'agit d'une brique imprégnée/coatée ou non.		